

Plastisch einzelverpackte Masse Nr. 240

Chemische Analyse:

SiO ₂	74,3 %
Al ₂ O ₃	20,3 %
TiO ₂	1,6 %
Fe ₂ O ₃	0,9 %
CaO	0,2 %
MgO	0,3 %
K ₂ O	2,2 %
Na ₂ O	0,3 %

Keramische Daten:

Trockenschwindung in %: 7

Brenntemperatur:	1070° C	1140° C	1240° C
Brennfarbe:	weiß	hell	hellcreme
Brennschwindung in %:	3	5	7
Wasseraufnahme in %:	10	6	0,2

Wärmeausdehnungskoeffizient: (WAK)

20 °C - 400 °C	66
20° C - 500 °C	70
20 °C - 600 °C	80

WAK * 10⁻⁷/K